

TEHNIČNI LIST 20.42.01-SVN
DEKORATIVNA ZAŠČITA LESA

JUBIN Wood impregnation UV

Impregnacijski premaz za les

1. Opis, uporabnost

JUBIN Wood Impregnation UV je na osnovi vodne disperzije alkidnih veziv pripravljen brezbarven impregnacijski premaz, namenjen zaščiti vseh vrst lesa. Dobro se vpije v les in mu poveča UV zaščito, izboljša oprijem med lesom in zaključnim slojem ter odlično poveže lesna vlakna. Primeren je za zaščito lesenih ostrešij, napuščev, lesenih ograj in lesenega stavbnega pohištva pred barvanjem z lazurnimi ali pokrivnimi barvami in laki na vodni ali topilni osnovi (npr. JUBIN Lasur, JUBIN Decor universal, JUBIN Wood primer, JUBIN Email universal). Najprimernejša uporaba proizvoda je za zaščito lesa, ki nima direktnega stika s tlemi in ni namočen v vodo. Podrobnosti glede zaščite za posamezne specifične primere so navedene v spodnji tabeli:

opis		osnovni premaz	dekorativni premaz
Prvo barvanje ali obnovitveno barvanje (stari premazi so razpokani in odstopajo od podlage – pred barvanjem jih delno ali v celoti odstranimo)	lesene konstrukcije in drugi leseni elementi zunaj in znotraj gradbenih objektov	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur
	lesene konstrukcije in drugi leseni elementi zunaj in znotraj gradbenih objektov	1 x JUBIN Wood impregnation UV in 1 x ali 2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	lesene konstrukcije in drugi leseni elementi zunaj in znotraj gradbenih objektov	1 x JUBIN Wood impregnation UV in 1 x JUBIN Wood primer	2 x JUBIN Email universal

2. Način pakiranja

plastični lončki po 0,65 l in 2,25 l

3. Tehnični podatki

gostota (kg/dm ³)		~1,00
vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC) (g/l)		<25 zahteva EU VOC – kategorija A/d (od 01.01.2010): <130
čas sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (ur)	suho na otip	~6 - 8
	primerno za nadaljnjo obdelavo lesa	~12

glavne sestavine: alkidno vezivo, aditivi, voda.

4. Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog ali druge umazanije. Vlažnost lesa naj ne presega 15 % (listavci) oziroma 18 % (iglavci). Smolnate površine lesa očistimo z nitro razredčilom in pustimo, da se dobro osušijo. Morebitne napake (razpoke, vdrtine, vdolbine, ipd.) popravimo z JUBIN Akrlin kitom za les (izberemo kit v odtenku čim bližje barvi lesa).

Pri obnavljanju starih, dobro oprijetih lazurnih premazov površino dobro očistimo s trdo ščetko. Stare odstopajoče in razpokane premaze v celoti odstranimo – očiščene površine nato zbrusimo s finim brusnim papirjem.

5. Priprava impregnacijskega premaza

Izdelka ne redčimo, pred uporabo JUBIN Wood impregnation UV le dobro premešamo.

6. Nanašanje impregnacijskega premaza

Premaz JUBIN Wood impregnation UV nanašamo v enem ali dveh slojih na suho in čisto površino s čopičem ali s 5 – 10 minutnim potapljanjem. Premaz je po 12 urah suh in primeren za nanos zaključnega premaza – lazure ali prekrivnega premaza. Po nanosu impregnacijskega premaza lesa ne brusimo. Da odstranimo dvignjena lesna vlakna brusimo šele prvi nanos zaključnega sloja.

V času nanašanja je potrebno preprečiti stik impregniranega lesa s čebelami in ga zaščititi pred dežjem. Po ustreznem času sušenja je obvezno premazovanje z ustreznim JUBIN zaključnim slojem. Okolico, kjer se bo izvajala aplikacija je potrebno predhodno ustrezno zaščitili v izogib kontaminiranju tal ali vodnih tokov.

Premaz nanašamo le v primernih vremenskih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +30 °C (optimalna delovna temperatura je +10 °C do +25 °C), vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. Pri delu na prostem površine med premazovanjem in med utrjevanjem premaznega filma zaščitimo pred močnim soncem in vetrom, kljub taki zaščiti pa v dežju, megli ali ob močnem vetru ne delamo!

Okvirna oziroma povprečna poraba za enoslojni nanos:

JUBIN Wood impregnation UV: ~ 90 do 120 ml/m², odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage, vlažnosti lesa ter od načina nanašanja

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo ali vodno raztopino standardnih gospodinjskih detergentov.

7. Varstvo in zdravje pri delu

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabo osebne zaščitne opreme, ravnanje z odpadki, čiščenje orodja, ukrepi za prvo pomoč, opozorilne oznake, opozorilne besede, komponente, ki določajo nevarnost, izjave o nevarnosti in varnostne izjave so navedeni v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na Jubovi spletni strani ali ga zahtevate od proizvajalca ali od prodajalca. Pri vgradnji izdelka je potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

8. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 24 mesecev od dneva proizvodnje.

9. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklariranega, oziroma predpisanega kvalitnega nivoja zagotavlja v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001, ki obsega dnevno preverjanje kvalitete v lastnih laboratorijih, občasno pa na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikati ISO 14001 ISO 50001 in ISO 45001.

10. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC-033/20-čad, 29.09.2020

JUB kemična industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

T: (01) 588 41 00 h.c.

(01) 588 42 17 prodaja

(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje

F: (01) 588 42 50 prodaja

E: jub.info@jub.si

www.jub.eu



ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022



Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018